

Caractéristiques et avantages

- Excellente adhérence à de nombreux substrats
- Polymérisation rapide à température ambiante
- Pas besoin de mélanger
- Excellente résistance au pelage, au cisaillement et aux chocs
- Résiste aux agressions chimiques

Description

PERMABOND® TA4246 est un adhésif acrylique structural bi-composant, qui n'a pas besoin de se mélanger et qui polymérise à température ambiante. Il convient au collage structural d'une grande variété de matériaux et tolère très bien les agressions de l'environnement et les agressions chimiques. Grâce à son excellente résistance au pelage et aux chocs, il peut remplacer les techniques traditionnelles de soudure et de rivetage et réduire le poids final de l'assemblage, tout en préservant l'intégrité des pièces à coller. A utiliser avec l'initiateur 46.

Propriétés du produit non polymérisé

Nature chimique	Methyl Méthacrylate
Couleur	Liquide ambré
Viscosité @ 25°C	20 rpm: 15.000-35.000 mPa.s (cP)
Gravité spécifique	1,0

Données typiques de polymérisation

(avec Initiateur 46)

Proportion résine / initiateur	10:1
Jeu maximum	0,5 mm (0,02 in)
Temps de fixation (aluminium) @23°C*	1-2 mins
Temps de manipulation* (0.3 N/mm ² la résistance au cisaillement est atteinte) @23°C (aluminium)*	2-4 mins
Résistance fonctionnelle (aluminium) @23°C*	10-30 mins
Polymérisation complète@23°C	24 heures


*Sans jeu

Performances après polymérisation

Résistance au cisaillement (ISO4587)*	Acier: 33-35 N/mm ² (4800-5100 psi) Aluminium: 20-30 N/mm ² (2900-4350 psi)
Résistance au pelage (aluminium) (ISO 4578)	150-180 N/25mm (33-40 PIW)
Résistance à la traction (ISO37)	30N/mm ² (4350 psi)
Résistance à l'impact (ASTM D-950)	50-60 kJ/m ²
Coefficient d'expansion thermique (ASTM D-696)	80 x 10 ⁻⁶ 1/K
Conductivité thermique (ASTM C-177)	0,1 W/(m.K)
Constante diélectrique (ASTM D-150)	4,6
Rigidité diélectrique (ASTM D-149)	30-50 kVmm
Résistivité volumique (ASTM D-257)	2 x 10 ¹³ Ohm.cm

*Les résultats de résistance dépendent du degré de préparation de la surface et du jeu à combler.


Vitesse de polymérisation



Le graphique ci-dessus montre l'évolution typique de la résistance pour des pièces collées à une température de 23°C. Une température plus élevée ou plus basse risque de changer la vitesse de polymérisation.

Les informations et les recommandations contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nous les croyons exactes. Cependant nous ne pouvons donner aucune responsabilité en ce qui Les informations et les recommandations contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nous les croyons exactes. Cependant aucune garantie n'est donnée quant à leur exactitude et aucune déclaration ci-incluse ne doit être prise pour une déclaration de responsabilité ou de garantie. nous recommandons vivement à chaque utilisateur de faire des essais et de valider le produit sélectionné dans les conditions réelles d'utilisation. NOUS NE DONNONS AUCUNE GARANTIE, NI EXPLICITE NI IMPLICITE, QUANT A LA QUALITE MARCHANDE ET L'ADÉQUATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE. Aucun de nos représentants n'a l'autorité de transgresser ni de modifier les clauses ci-dessus. Toutefois nos ingénieurs restent à l'entière disposition de nos clients pour adapter les produits aux besoins spécifiques de leur entreprise. Rien de ce qui est contenu dans cette déclaration ne sera interprété comme impliquant l'inexistence de brevets et ne donne ni permission, ni encouragement, ni recommandation de pratiquer les inventions brevetées sans y être autorisé par le détenteur du brevet en question. Nous présumons que nos clients utiliseront nos produits en tenant compte des directives de l'initiative internationale « Chemical Manufacturers Association's Responsible Care ».

Résistance à chaud



Essais de résistance au cisaillement à des températures élevées sur acier doux. Polymérisation complète à température ambiante, puis mise en température durant 30 minutes avant réalisation des essais.

TA4246 peut résister à des températures plus élevées (thermolaquage, soudure à la vague) pendant de courtes périodes, du moment que le joint n'est pas soumis à une trop forte pression. Température minimale après polymérisation: -40°C (-40°F) selon les matériaux.

Performance d'adhérence :

ABS	12 N/mm ² *)
Aluminium (décapage chimique)	28 N/mm ²
Aluminium (prétraitement avec un solvant)	13 N/mm ²
Hêtre	10 N/mm ² *)
Laiton	9 N/mm ²
Verre	16 N/mm ² *)
Composites	8 N/mm ² *)
Nylon	11 N/mm ²
Phenol	12 N/mm ² *)
PMMA	9 N/mm ²
Polycarbonat	19 N/mm ² *)
PVC	19 N/mm ² *)
Acier (abraser et dégraissé)	35 N/mm ²
Acier (non dégraissé)	20 N/mm ²
Acier (prétraitement avec un solvant)	23 N/mm ²
Acier zingué	7 N/mm ²

* rupture du support

Information supplémentaire

Nous vous recommandons de ne pas utiliser ce produit avec des matériaux s'oxydant facilement. Pour en savoir plus sur les risques liés à la manipulation de ce produit, consulter la fiche de données de sécurité (FDS). L'utilisation en toute sécurité des produits chimiques sur le lieu de travail est essentielle pour votre santé et votre bien-être.

Les informations de cette fiche technique ne sont données qu'à titre indicatif et ne constituent pas un engagement de notre part.

Les informations et les recommandations contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nous les croyons exactes. Cependant nous ne pouvons donner aucune responsabilité en ce qui les informations et les recommandations contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nous les croyons exactes. Cependant aucune garantie n'est donnée quant à leur exactitude et aucune déclaration ci-incluse ne doit être prise pour une déclaration de responsabilité ou de garantie. nous recommandons vivement à chaque utilisateur de faire des essais et de valider le produit sélectionné dans les conditions réelles d'utilisation. NOUS NE DONNONS AUCUNE GARANTIE, NI EXPLICITE NI IMPLICITE, QUANT A LA QUALITE MARCHANDE ET L'ADÉQUATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE. Aucun de nos représentants n'a l'autorité de transgresser ni de modifier les clauses ci-dessus. Toutefois nos ingénieurs restent à l'entière disposition de nos clients pour adapter les produits aux besoins spécifiques de leur entreprise. Rien de ce qui est contenu dans cette déclaration ne sera interprété comme impliquant l'inexistence de brevets et ne donne ni permission, ni encouragement, ni recommandation de pratiquer les inventions brevetées sans y être autorisé par le détenteur du brevet en question. Nous présumons que nos clients utiliseront nos produits en tenant compte des directives de l'initiative internationale « Chemical Manufacturers Association's Responsible Care ».

Préparer les surfaces

Avant d'appliquer la colle, bien s'assurer que les surfaces à coller sont propres, sèches et dégraissées. Pour le dégraissage, nous vous conseillons d'utiliser soit un solvant comme l'acétone ou l'isopropanol soit le dégraissant de Permabond, le « Cleaner A ». Frotter légèrement à la toile émeri la surface de certains métaux (par exemple l'aluminium, le cuivre et ses alliages) pour éliminer la couche d'oxydation et obtenir un meilleur résultat.

Mode d'emploi

- 1) Avant d'appliquer la colle, nettoyer, dégraisser et sécher les surfaces à coller.
- 2) Appliquer d'abord l'**initiateur 46** sur l'une des surfaces.
- 3) Appliquer l'adhésif sur l'autre surface.
- 4) Presser les deux pièces ensemble fermement pour que la colle s'étale en une couche fine sur toute la surface. Coller les pièces immédiatement ou moins de deux heures après avoir appliqué l'initiateur.
- 5) Presser et serrer l'assemblage jusqu'à ce que l'assemblage puisse résister à la manipulation. Le temps de manipulation varie suivant la configuration du joint, la nature des surfaces et le jeu à combler.
- 6) Il faut 24 heures pour obtenir une polymérisation complète. Chauffer à une température plus élevée pour accélérer la vitesse de polymérisation.

Lien Vidéo

Préparation de surface :

<https://youtu.be/Hd-89VckUyI>



Adhésif acrylique : comment réussir son collage <https://youtu.be/y8MsvmweSQ>



Stockage

Température de stockage	5 à 25°C (41 à 77°F)
-------------------------	----------------------

www.permabond.com

• France: 0805 111 388

• General Enquiries: +44 (0)1962 711661

• US & Canada: 732-868-1372

• Asia: + 86 21 5773 4913

info.europe@permabond.com

info.americas@permabond.com

info.asia@permabond.com